

SRI values

Results						
No.	Sample	Total Solar Reflectance	Emissitiy ϵ	SRI (ASTM E1980)		
				$h_c=5$	$h_c=12$	$h_c=30$
1	LP-043512/11 avg	0,607 +/- 0,009	0,97 +/- 0,02	75,2 +/- 1,4	74,7 +/- 1,3	74,2 +/- 1,2
2	LP-043512/18 avg	0,324 +/- 0,006	0,97 +/- 0,02	39,1 +/- 1,4	38,2 +/- 1,2	37,4 +/- 1,0
3	LP-043512/25 avg	0,319 +/- 0,007	0,97 +/- 0,02	38,4 +/- 1,5	37,6 +/- 1,2	36,8 +/- 1,0
4	LP-043512/26 avg	0,715 +/- 0,010	0,97 +/- 0,02	89,4 +/- 1,4	89,0 +/- 1,2	88,7 +/- 1,4
5	LP-043512/15 avg	0,362 +/- 0,007	0,97 +/- 0,02	43,8 +/- 1,4	42,9 +/- 1,2	42,2 +/- 1,0
6	LP-043512/22 avg	0,420 +/- 0,007	0,97 +/- 0,02	51,2 +/- 1,4	50,4 +/- 1,2	49,7 +/- 1,0
7	LP-043512/13 avg	0,436 +/- 0,007	0,97 +/- 0,02	53,1 +/- 1,3	51,8 +/- 1,1	51,8 +/- 1,0

Lab name	Commercial name	Colour
LP- 43512/11	Esthec® Terrace	Essence
LP- 43512/18	Esthec® Terrace	Emotion
LP- 43512/25	Esthec® Terrace	Mystery
LP- 43512/26	Esthec® Terrace	Blanc des Blancs
LP- 43512/15	Esthec® Terrace	Delicate
LP- 43512/22	Esthec® Terrace	Mood
LP- 43512/13	Esthec® Terrace	Aroma